

# Антикоррозийное покрытие Permeate

Оптимальный выбор для ремонта оцинкованных изделий



## 1. Плотный слой покрытия


В составе покрытия отсутствуют органические растворители, поэтому эффект нарушения покрытия при испарении раствора отсутствует.

## 2. Высокая погодоустойчивость

Изделие представляет собой неорганическое соединение, поэтому на неорганических веществах (стекло, горные породы) образует специфическую плёнку, отличающуюся высокой устойчивостью к погодным условиям.

## 3. Высокая прочность клеевого соединения

На поверхности с изношенным покрытием имеются мелкие неровности, однако основной компонент Permeate проникает по всей поверхности, затвердевает, и отличается мощными адгезивными свойствами.



# Последовательность выполнения работ (изношенное ограждение)

## \*Состояние ограждения до выполнения работ

Нанесённое на поверхность покрытие изношено, коррозия проникла вплоть до грунтовки, на металлической основе есть ржавые потёки.



## 1 Обработка металлической основы

Изношенное покрытие, белая цинковая ржавчина и поверхностная ржавчина снимаются с помощью электрического инструмента, затем подлежащая ремонту поверхность зачищается (рекомендуется использовать минимум 3 вида обработки поверхности)



## 2 Нанесение первого слоя

Нанести на поверхность Тера-алюминий (тера-цинк), представляющий собой неорганическую эмульсию для уплотнения, в которой в высокой концентрации диспергирован устойчивый алюминий (или цинк).

В данном состоянии уровень прочности составляет HDZ55 и выше



## 3 Нанесение второго слоя

При необходимости придания цвета во время нанесения второго слоя используют цветную неорганическую эмульсию для уплотнения. Если необходимость придания цвета отсутствует, можно использовать ту же самую эмульсию, что и при нанесении первого слоя.

Возможна покраска в определённый цвет.



SA/2016.12-17

**РИКЭН КОГЁ  
КО., ЛТД**

Головная компания:

Индекс 047-0261 город Отару, Дзэнибако 3-263-7

TEL (0134)62-0033 FAX (0134)62-0088 E-mail info@riken-kogyo.co.jp

Филиал в Тохоку:

Индекс 030-0862, город Аомори, Фурукава 1-10-13 (здание АКВА Фурукава иттёмэ билдинг, 2 этаж)

TEL (017)735-1888 FAX (017)735-2511 E-mail rk-tohoku@rapid.ocn.ne.jp